

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

REC'D **0 6 AUG 2004**WIPO PCT

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 0,7 JUIL, 2004

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Le Chef du Département des brévets

DOCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 17.1.a) OU b) Martine PLANCHE

BEST AVAILABLE COPY

INSTITUT National de La propriete SIEGE 26 bis, rue de Saint-Petersbourg 75800 PARIS cedex 08 Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04 Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23 www.lngi.fr



BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ



Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

AATIONAL DE LA PROPEIRIE LIDUSTALIÈLE 26 bis, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08 Téléphone : 01 53 04

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 1/2

Tělěphone : 01 53 04	.54	Importantil Remp	olir impérativement	la 2ème page.
		Delia della	Cet imprimé est à	remplir lisiblement à l'encre noire DB 540 W/190
REMISE DES PIÈCES AVR. 2003			NOM ET ADF	resse du demandeur ou du mandataire Correspondance doit être adressée
LIEU N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉ PAR L'INPI	00 0 1 120		CABINET MI	CHEL RICHEBOURG RICHEBOURG GOLF NT-SIMON
Vos références po (facultatif) D68 PA	our ce dossier AT 1222 FR MFR/ELD/rb		1 -	0
	n dépôt par télécopie		INPI à la télécopie	
2 NATURE DE L			4 cases suivante	e.
Demande de b		K Cochez i dhe des	7 64000	
	certificat d'utilité	 		
Demande divis	······································	 		
Neiligiine mivia			• •	
	Demande de brevet initiale	N° .		Date/
	nde de certificat d'utilité initiale	No		Date
	d'une demande de en Demande de brevet initiale	□ _{N°}		Date
4 DÉCLARATIO	ON DE PRIORITÉ	Pays ou organisation	on	
OV REQUÊTE	E DU BÉNÉFICE DE DÉPÔT D'UNE	Pays ou organisation	<u>/</u> on / ·	N _o
DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE		Pays ou organisation		N° ochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»
5 DEMANDEU				s, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»
	mination sociale	FOCAL- JMLAB	luires ucuiumeen.	S, COUREZ IA CADO EL MARIOCA I IMPIANO
Préпoms				
Forme juridiqu	ie	SA		
N° SIREN		3 .0 .9 .6 .4 .5 .5 .2 .1		
Code APE-NAF		3 -2 -3 -Z		•
Adresse	Rue		VENIR - ZI MOL	INA LA CHAZOTTE
	Code postal et ville		TALAUDIERE	
Pays		FRANCE		
Nationalité				
N° de téléphone (facultatif)		<u> </u>		
N° de télécopie (facultatif)		<u> </u>		
Adresse électronique (facultatif)				



BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 2/2

REMISE DES PIÈCES	Réservé à FINPI - 9 AVR. 2	FOO	1		
DATE					
TIEN	INPI PARIS	R.			
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L	INPI 03 04420		D3 540 ₩ /190600		
		D68 PAT 1222 FR	R MFR/ELD/rb		
6 MANDATAIRE					
Nom		RICHEBOURG			
I telioni		MICHEL			
Cabinet ou Société		CABINET MICHEL RICHEBOURG			
N °de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel		CPI 94-0216			
Adresse Rue LE CLOS		<u> </u>	DU GOLF - 69, RUE SAINT-SIMMON		
ļ	Code postal et ville		AINT-ETIENNE		
N° de télépho		04 77 43 37 10			
N° de télécop		04 77 43 37 19			
Adresse électronique (facultatif)		contact@cabinet-	contact@cabinet-richebourg.fr		
7 INVENTEUR (S)		i			
Les inventeurs sont les demandeurs		Oui Non Dans ce cas fournir une désignation d'inventeur(s) séparée			
8 RAPPORT DE RECHERCHE		Uniquement por	our une demande de brevet (y compris division et transformation)		
Établissement immédiat ou établissement différé					
Palement échelonné de la redevance		Paiement en deux versements, uniquement pour les personnes physiques Oui			
RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES		 Non Uniquement pour les personnes physiques ☐ Requise pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition) ☐ Requise antérieurement à ce dépôt (joindre une copie de la décision d'admission pour cette invention ou indiquer sa référence): 			
Si vous ave indiquez le	z utilisé l'imprimé «Suite», nombre de pages jointes				
SIGNATURE DU-DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) Michel RICHEBOURG Mandataire CPI 94-0216		k.	VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI		
			was at the same stranger faites à ce formulaire		

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

Membranes pour haut-parleur d'enceinte acoustique haute fidélité, multicouches, multimatériaux.

5 Secteur technique de l'invention :

La présente invention concerne le secteur technique des reproducteurs sonores utilisant une membrane émissive.

Il s'agit plus précisément d'enceintes acoustiques haute fidélité et plus particulièrement de leurs haut-parleurs, et encore plus précisément une membrane pour un tel haut-parleur.

Art antérieur:

10

15

20

La membrane d'un transducteur assure le couplage mécanique entre une bobine mobile, placée dans un entrefer et parcourue par un courant modulé, et les molécules d'air pour assurer une reproduction sonore. Hormis sa géométrie, trois critères régissent les qualités d'une membrane au plan mécanique : son poids, sa rigidité en flexion et son amortissement.

La membrane est réalisée usuellement dans une structure mono corps dans un matériau offrant un bon compromis sur les trois critères précédents. Résultat : pour un woofer médium par exemple de 16,5 cm il est impossible d'avoir la rigidité voulue pour une reproduction idéale du grave tout en maîtrisant l'amortissement pour une reproduction correcte de la zone médium.

Une solution mono structurale ne permet pas une optimisation individuelle des critères.

Une amélioration importante a été réalisée par le brevet déposé par le demandeur sous le numéro FR 95 03092, grâce à une membrane sandwich en mousse thermoformée recouverte d'un voile de verre sur ses deux faces.

Problème technique posé:

5

Les progrès apportés par la qualité des sources numériques et des amplifications (tant en création musicale qu'en reproduction), avec des bandes de fréquences de plus en plus étendues de 20 Hz à 40 KHz imposent de nouveaux défis aux transducteurs.

- Rigidité pour les haut-parleurs de grave de plus en plus sollicités par des niveaux d'énergie allant croissant.
- Des masses de plus en plus réduites pour procurer des facteurs d'accélération adaptées à la reproduction des transitoires que de telles réponses en fréquence engendrent.
 - Amortissement contrôlé pour s'affranchir des « colorations » sonores propres au matériau de la membrane, colorations d'autant plus marquées que la rigidité croît.

La problématique est que ces paramètres sont liés et antagonistes.

- Face aux nouveaux formats de l'audio numériques, par exemple 24 bits / 96kHz, Dolby Digital, SACD, DVD Audio ...il est stratégique d'apporter aux transducteurs électrodynamiques des améliorations pour que le saut qualitatif apporté par ces formats soit en final perceptible.
- Un constat s'impose, les membranes mono structurales ne permettent plus d'évoluer, leurs qualités étant liées au matériau utilisé. Il est réaliste de dire que toutes les possibilités ont été balayées au cours des cinquante dernières années. Les matériaux composites simple couche présentent les mêmes limites.
- Il existe donc un besoin important et reconnu pour une membrane qui serait encore améliorée par rapport aux membranes décrites dans le brevet FR précité, tout en restant à un coût de fabrication compatible avec les exigences du marché.

Résumé de l'invention :

5

10

30

Elle fait appel à une structure composite multicouche et multi matériaux. La structure prime sur le matériau en matière de rigidité. La solution proposée procure une rigidité en flexion près de 20 fois supérieure aux solutions classiques pour un cône de masse surfacique identique (6854 N/mm pour la présente invention contre 366N/mm pour la pulpe de cellulose, 313 N/mm pour le Kevlar™ imprégné, 77 N/mm pour l'aluminium et 42 N/mm pour le polypropylène).

Par rapport au brevet FR précité, on obtient sensiblement les mêmes résultats en terme de rigidité, mais on apporte une différence importante qui repose sur le process où l'on maîtrise le taux de résine et le cycle de polymérisation. Au final on obtient une plus grande stabilité des caractéristiques.

Le choix des matériaux, en particulier pour l'âme de la structure, autorise un ajustement fin de l'amortissement.

Les couches internes et/ou externes, par le matériau utilisé, le nombre de couches, autorisent un ajustement fin de la masse de la rigidité et de la vitesse de propagation du son dans la membrane.

20 Comme indiqué ci-dessus, œci conduit à une multitude de paramètres dont certains antagonistes.

Le Demandeur est cependant parvenu à mettre au point des membranes multicouches, multi-matériaux, de coût raisonnable et de caractéristiques très améliorées.

L'avantage unique de la technologie ainsi développée est de pouvoir régler mécaniquement la réponse d'un transducteur en ajustant à la source les caractéristiques de la membrane.

On évite ainsi le recours, selon l'art antérieur, à une correction a posteriori par filtrage électrique qui pose des problèmes de phase et altère la restitution sonore.

Description détaillée de l'invention :

La figure 1 A représente une membrane 1 selon l'invention, et la figure 1 B une vue en coupe du détail des couches ou « plis » et de l'âme de cette membrane. La figure 2 est évidemment donnée à titre non limitatif.

Les figures 2 à 9 (chacune A (sensibilité), B (réponse impulsionnelle) et C (structure schématique et nomenclature)) représentent des structures non limitatives et leurs courbes de propriétés relatives aux exemples non limitatifs donnés ci-dessous .

L'invention concerne donc une membrane 1 pour haut-parleur caractérisée en ce que :

- elle comporte une âme 2 constituée de mousse structurale tranchée très précisément et thermoformée au profil géométrique voulu pour la membrane
- dont la face externe 4 est recouverte d'au moins un, de préférence
 plusieurs, « plis externes» 5 de fibres tissées ou non tissées imprégnés de résine, formant un stratifié ou « peau externe » 6.
 - la face interne 7 est recouverte ou non de un ou plusieurs « plis internes» 8 de fibres tissées ou non tissées imprégnés de résine, formant un stratifié ou « peau interne » 9.
- La composition du stratifié « externe », notamment le nombre et la nature des plis « externes », est variable selon les caractéristiques recherchées.

La présence de la peau interne et sa composition, notamment le nombre des « plis internes», est variable selon les caractéristiques recherchées.

A titre d'exemples non limitatifs, les fibres tissées ou non tissées formant les plis internes et externes seront choisies parmi :

- les fibres de verre
- les fibres de carbone, fibres de polyéthylène, aramides et para aramides (Dyneema™, Spectra™, Kevlar™, Vectran™...)

La mousse constitutive de l'âme de type « structurale » est choisie parmi les suivantes :

- mousse de Plexiglas™ à cellules fermées de densité entre 30 et 100 kg/m3, typiquement 50 kg / m3
 - mousse de PVC (chlorure de polyvinyle) à cellules fermées de densité entre 50 kg et 200 kg / m3
 - mousse de polystyrène à cellules fermées de densité entre 15 kg et 40 kg /m3

10

5

La résine d'imprégnation est choisie parmi les suivantes :

- résines de type thermodurcissables : epoxy, polyester, vinylester et phénolique

٠.

résines thermoplastiques : polyamide, polypropylène

15

L'homme de métier saura sélectionner les matériaux ci-dessus en fonction des propriétés recherchées, en se référant aux figures annexées et éventuellement à l'aide d'essais simples.

Il est à noter que l'on peut utiliser des fibres différentes, et des résines d'imprégnation différentes, ou au contraire identiques, pour fabriquer les plis, toutes les combinaisons étant possibles selon les propriétés recherchées. On peut également employer une combinaison de fibres et de résine pour les plis internes, et une autre combinaison pour les plis externes, ou bien la même combinaison.

Pour des raisons industrielles, on préfèrera employer la même combinaison.

Ce matériau sandwich est polymérisé soit par compression entre moule et contre moule, soit en moulage sous vide, à température adéquate pour

permettre la polymérisation de la résine et ainsi obtenir une structure mécaniquement homogène. L'invention concerne également ce **procédé**.

Exemples de réalisation

La méthode actuelle permet la réalisation de membrane pour des transducteurs de grave et de médium dont les diamètres vont de 46 cm à 10 cm.

Un échantillonnage de courbes de réponse en fréquence et impulsionnelle a été établi pour six variantes de membranes de diamètre identique pour haut parleur de 165 mm.

Les épaisseurs des plis internes et externes sont déclinées par tranchage de la matière en diverses épaisseurs allant de 1,5 mm à 4 mm.

Les réalisations suivantes ont été effectuées ; les courbes de sensibilité de chaque structure (figures X « A ») et de réponse impulsionnelle (figures X « B ») sont représentées sur les figures indiquées en regard ; les structures exemplifiées sont représentées schématiquement sur les figures X « C », les plis ou peaux étant écartés de l'âme uniquement pour la clarté du dessin.

20 CWM-L ou CWM-2P / M 1,5

figure 2C, 9C

1 pli de verre interne,

âme en mousse d'épaisseur 1,5 mm

1 pli externe en verre

(figures 2 A et 2 B et 9A et 9B)

10

15

CWM ou CWM-3P/M1,5

figure 3C

1 pli de verre externe

âme en mousse d'épaisseur 1,5 mm

2 plis de verre internes

5 (figures 3 A et 3 B)

CWS-1P/ M2

figure 4C

1 pli de verre externe

âme en mousse d'épaisseur 2 mm

10 (figures 4 A et 4 B)

CWS-1P/ M3

figure 5C, 7C

1 pli de verre externe

âme en mousse d'épaisseur 3 mm

(figures 5 A et 5 B)

15

CWS-2P/M1,5

figure 6C, 8C

2 plis de verre externe

âme en mousse d'épaisseur 1,5 mm

(figures 6A et 6B et 8A et 8B)

Ces figures montrent (comportement comparé de variantes des membranes sur une base commune de haut-parleurs de 6 " 1/2 – 16,25 cm) que :

1 Influence du nombre de plis sur une structure sandwich à épaisseur d'âme constante: la rigidité est accrue en augmentant le nombre de plis (3 plis CWM – 3P / M 1,5 Figures 3A / 3B contre 2 plis CWM-2P / M 1,5 figures 2A / 2B). La réponse en amplitude est linéarisée dans la bande 100 – 1000 hz, l'impulsion est mieux reproduite et l'amortissement est similaire.

5

10

20

25

- 2 <u>Influence de l'épaisseur de l'âme sur une structure sandwich</u>: la structure CWS 1P / M3 (figures 5A / 5B) possède une âme une fois et demi plus épaisse que la structure CWS-1P / M2 (figures 4A / 4B) : sa rigidité est accrue et l'amortissement est amélioré. On notera que la masse est peu affectée car l'efficacité du transducteur reste identique. Cette solution est particulièrement bien adaptée pour un fonctionnement « en piston » dans le grave.
- 15 3 <u>Influence comparée du nombre de plis sur la peau externe et de l'épaisseur de l'âme sur une structure sans peau interne</u>:

La rigidité est similaire, l'âme plus mince (CWS – 2P/M1,5 figures 6A / 6 B) recouverte de deux plis externes présente une meilleure impulsion, par contre la structure CWS-1P/M3 (figures 7A / 7B) présente un amortissement supérieur, avec une âme plus épaisse.

4 <u>Structure sandwich comparée à une structure sans peau interne, à épaisseur d'âme identique</u>:

On compare une structure sandwich CWM -2P / M1,5 (figures 9A/9B) à une structure sans peau interne, à épaisseur d'âme identique, CWS -2P / M1,5 (figures 8A / 8B).

Cette dernière, sans peau interne, offre une impulsion et un amortissement mieux maîtrisés. C'est un choix particulièrement adapté pour le médium.

Le meilleur mode de réalisation à ce jour, et la version la plus commune pour un HP médium, est constitué d'une âme de 1,5 mm d'épaisseur avec une peau externe de 100 microns réalisée à partir de deux plis de verre de 50 microns.

Pour un woofer de 33 cm l'épaisseur de l'âme est de 3 mm avec une peau interne de 3 plis de 50 microns et une peau externe de deux plis de 50 microns.

L'invention couvre encore les haut-parleurs pour enceintes acoustiques, comportant une membrane selon l'invention.

10 L'invention couvre également les **enceintes acoustiques** munies d'au moins un haut parleur comportant une membrane selon l'invention.

L'invention couvre enfin toutes les **applications** de ces membranes, hautparleurs et enceintes acoustiques, pour la reproduction de sons, notamment en haute ou très haute fidélité, pour tous usages privés, dans des salles de spectacle, de conférence, de concert, les automobiles et autres véhicules de transport terrestre, les engins de transport maritime ou aérien, et analogues.

15

20

• • •

L'invention couvre également tous les modes de réalisation et toutes les applications qui seront directement accessibles à l'homme de métier à la lecture de la présente demande, de ses connaissances propres, et éventuellement d'essais simples de routine.

REVENDICATIONS

- 1 Membrane 1 pour haut-parleur caractérisée en ce que :
- elle comporte une âme 2 constituée de mousse structurale tranchée
 très précisément et thermoformée au profil géométrique voulu pour la membrane
 - dont la face externe 4 est recouverte d'au moins un, de préférence plusieurs, « plis externes» 5 de fibres tissées ou non tissées imprégnés de résine, formant un stratifié ou « peau externe » 6.
- la face interne 7 est recouverte ou non de un ou plusieurs « plis internes» 8 de fibres tissées ou non tissées imprégnés de résine, formant un stratifié ou « peau interne » 9.
- Membrane selon la revendication 1 caractérisée en ce que les fibres tissées ou non tissées formant les plis internes et externes seront choisies parmi :
 - les fibres de verre
 - les fibres de carbone, fibres de polyéthylène, aramides et para aramides (Dyneema™, Spectra™, Kevlar™, Vectran™)

20

- 3 Membrane selon la revendication 1 ou 2 caractérisée en ce que la mousse constitutive de l'âme est choisie parmi les suivantes :
- mousse de Plexiglas™ à cellules fermées de densité entre 30 et 100 kg/m3, typiquement 50 kg / m3
- mousse de PVC (chlorure de polyvinyle) à cellules fermées de densité entre 50 kg et 200 kg / m3
 - mousse de polystyrène à cellules fermées de densité entre 15 kg et 40 kg /m3

- 4 Membrane selon l'une quelconque des revendications 1 à 3 caractérisée en ce que la résine d'imprégnation est choisie parmi les suivantes :
- résines de type thermodurcissables : epoxy, polyester, vinylester et phénolique
 - résines thermoplastiques : polyamide, polypropylène
 - Membrane selon l'une quelconque des revendications 1 à 4 caractérisée en ce que l'on peut utiliser des fibres différentes, et des résines d'imprégnation différentes, ou au contraire identiques, pour fabriquer les plis, ou également employer une combinaison de fibres et de résine pour les plis internes, et une autre combinaison pour les plis externes, ou bien la même combinaison.

.4

- Membrane selon la revendication 5 caractérisée en ce que on emploie la même combinaison.
 - 7 Membrane selon l'une quelconque des revendications 1 à 6 caractérisée en ce que les épaisseurs des plis internes et externes sont déclinées par tranchage de la matière en diverses épaisseurs allant de 1,5 mm à 4 mm.
- 8 Membrane selon l'une quelconque des revendications 1 à 7 caractérisée en ce que elle présente une structure sandwich choisie parmi les 25 suivantes :

CWM-L ou CWM-2P / M 1,5

10

20

1 pli de verre interne,

âme en mousse d'épaisseur 1,5 mm

1 pli externe en verre

CWM ou CWM-3P/M1,5

1 pli de verre externe

âme en mousse d'épaisseur 1,5 mm

2 plis de verre internes

5

CWS-1P/ M2

1 pli de verre externe

âme en mousse d'épaisseur 2 mm

10 CWS-1P/ M3

1 pli de verre externe

âme en mousse d'épaisseur 3 mm

CWS-2P/M1,5

15

20

2 plis de verre externe

âme en mousse d'épaisseur 1,5 mm

9 Membrane selon l'une quelconque des revendications 1 à 8 pour des transducteurs de grave et de médium dont les diamètres vont de 46 cm à 10 cm.

Membrane selon l'une quelconque des revendications 1 à 9 pour un HP médium, caractérisée en ce que elle est constituée d'une âme de 1,5 mm d'épaisseur avec une peau externe de 100 microns réalisée à partir de deux plis de verre de 50 microns.

5

11 Membrane selon l'une quelconque des revendications 1 à 9 pour un woofer de 33 cm de diamètre, caractérisée en ce que l'épaisseur de l'âme est de 3 mm avec une peau interne de 3 plis de 50 microns et une peau externe de deux plis de 50 microns.

10

15

30

- Procédé pour la fabrication d'une membrane selon l'une quelconque des revendications 1 à 11 caractérisé en ce que ledit matériau à structure sandwich est polymérisé soit par compression entre moule et contre moule, soit en moulage sous vide, à température adéquate pour permettre la polymérisation de la résine et ainsi obtenir une structure mécaniquement homogène.
- Membranes pour haut-parleurs d'enceintes acoustiques, caractérisées en ce que elles sont fabriquées par le procédé selon la revendication 12.
- 20 14 **Haut-parleurs** pour enceintes acoustiques, caractérisés en ce qu'ils comportent une membrane selon l'une quelconque des revendications 1 à 11 et 13.
- 15 **Enceintes acoustiques** caractérisées en ce que elles sont munies d'au moins un haut parleur selon la revendication 14.
 - 16 **Applications** des membranes, haut-parleurs et enceintes acoustiques, selon l'une quelconque des revendications 1 à 15, pour la reproduction de sons, notamment en haute ou très haute fidélité, pour tous usages privés, dans des salles de spectacle, de conférence, de concert, les automobiles et autres véhicules de transport terrestre, les engins de transport maritime ou aérien, et analogues.

FIGURE 1/9

Figure 1A :




FIGURE 2/9

Figure 2A:




Figure 2B:




Figure 2C:



FIGURE 3/9

Figure 3A:




Figure 3B:




Figure 3C:



FIGURE 4/9

Figure 4A:




Figure 4B:




Figure 4C:



FIGURE 5/9

Figure 5A:




Figure 5B:




Figure 5C:



FIGURE 6/9

Figure 6A:




Figure 6B:




Figure 6C:



FIGURE 7/9

Figure 7A:




Figure 78:




Figure 7C:



FIGURE 8/9

Figure 8A:




Figure 8B:




Figure 8C:



FIGURE 9/9

Figure 9A:




Figure 9B:




Figure 9C:





BREVET D'INVENTION



CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1../1..

(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

75800 Paris Cedex 08 Téléphone: 01 53 04 53 04 Télécopie: 01 42 93 59 30 Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire DB 113 W /260899 Vos références pour ce dossier D68 PAT 1222FR MFR/ELD/rb (facultatif) N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) Membranes pour haut-parleur d'enceinte acoustique haute fidélité, multicouches, multimatériaux. LE(S) DEMANDEUR(S): FOCAL-JMLAB SA 108, rue de l'Avenir ZI Molina La Chazotte **42350 LA TALAUDIERE** DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) : (Indiquez en haut à droite αPage N° 1/1» S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages). Nom Monsieur de LANOUVELLE **Prénoms** c/o FOCAL-JMLAB S.A - 108, RUE DE L'AVENIR- ZI MOLINA LA CHAZOTTE Rue Adresse LA TALAUDIERE Code postal et ville Société d'appartenance (facultatif) Monsieur CHRETIEN Nom Prénoms Gérard c/o FOCAL-JMLAB S.A - 108, RUE DE L'AVENIR- ZI MOLINA LA CHAZOTTE Rue Adresse LA TALAUDIERE Code postal et ville 42350 Société d'appartenance (facultatif) Nom Prénoms Adresse Code postal et ville Société d'appartenance (facultatif) DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) **OU DU MANDATAIRE** (Nom et qualité du signataire) Monsieur Michel RICHEBOURG Mandataire 9.04.2003 CPI 94-0216

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

PCT/FR2004/000642

This Page is inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

X	BLACK BORDERS
×	IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
対	FADED TEXT OR DRAWING
	BLURED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
a	SKEWED/SLANTED IMAGES
×	COLORED OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
	GRAY SCALE DOCUMENTS
	LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
0	REPERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
	OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.
As rescanning documents will not correct images problems checked, please do not report the problems to the IFW Image Problem Mailbox